



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1517



苏州市纤维检验院有限公司
网址: <http://www.szqjs.cn> 联系电话: 0512-52232960
机构地址(常熟): 常熟市琴川街道新世纪大道1087号



苏州市纤维检验院有限公司 检 验 检 测 报 告

报告编号: 2026YGXC05120

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name		女式西装外套	规格型号 Type	175/96A
商 标 Trademark		飒美特	产品等级 Product Grade	合格品
颜 色 Color		5554	货 号 Article No.	SZ0005438ZC84-Y
检验检测类别 Test Type		委托检测	款 号 Style No.	—
样品数量 Sum Of Sample		2 件	样品状态 Sample State	符合检验要求
委 托 位 Consigner	名称 Name	江苏飒美特教育科技有限公司	联系电话 Telephone	—
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer		—	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类
送样日期 Sampling Date		2026-08-10	检验检测日期 Test Date	2026-08-10~ 2026-08-13
检验检测依据 Test Basis		GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验检测结论 Conclusion		详见检验检测结果汇总表		
备 注 Note		*		
<div>编 制: 杜慧慧 Compiled By: 杜慧慧</div> <div>校 核: 沈晴 Checked By: 沈晴</div> <div>审 批: 孙理慧 Approved By: 孙理慧</div> <div>质检机构(公章) QC authority (Official Seal) (2)</div> <div>签发日期(Date) 2026 年 8 月 14 日</div>				

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无检验单位检验专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可分解致癌芳香胺染料（面料）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge	
2	纤维含量(%)	面料		—	聚酯纤维 70 $\pm$ 5 粘纤 30 $\pm$ 5	聚酯纤维 70.1 粘纤 29.9	合格	
		里料			聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	合格	
3	甲醛含量	面料		mg/kg	$\leq$ 75	未检出	合格	
4	pH 值	面料		—	4.0~8.5	6.6	合格	
5	异味			—	无	无	合格	
6	色牢度	面料	耐皂洗	变色	级	$\geq$ 3-4	4-5	合格
				沾色		$\geq$ 3-4	4-5	合格
			耐酸汗渍	变色		$\geq$ 3-4	4-5	合格
				沾色		$\geq$ 3-4	4-5	合格
			耐碱汗渍	变色		$\geq$ 3-4	4-5	合格
				沾色		$\geq$ 3-4	4-5	合格
			耐水	变色		$\geq$ 3-4	4-5	合格
				沾色		$\geq$ 3-4	4-5	合格
			耐干摩擦			$\geq$ 3-4	4-5	合格
			耐湿摩擦			$\geq$ 3	3	合格
			耐光			$\geq$ 4	符合 4 级	合格
			耐光、汗复合	酸性		$\geq$ 3-4	4-5	合格
				碱性		$\geq$ 3-4	4-5	合格
			7	水洗尺寸变化率(%)		胸宽		—
衣长		-2.5~+1.5			-1.0	合格		
8	水洗后扭曲率(%)			—	$\leq$ 5	0.5	合格	
9	断裂强力	面料	经向	N	$\geq$ 200	1700	合格	
			纬向		$\geq$ 200	730	合格	
10	接缝强力	后袖窿缝		N	$\geq$ 140	400	合格	
11	起球	面料		级	$\geq$ 3-4	4	合格	
12	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		—	允许轻微	符合	合格	
		面里料缩率不一，不平服			允许轻微	符合	合格	
		涂层部位脱落、起泡、裂纹			不允许	—	—	
		覆粘合衬部位起泡、脱胶			不允许	符合	合格	
		破洞、缝口脱散			不允许	符合	合格	
		附件损坏，明显变色，脱落			不允许	符合	合格	
		变色			不低于 4 级	4-5	合格	
		其他严重影响服用的外观变化			不允许	符合	合格	

验
专用
)

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
13	附件锐利性			—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
14	残留金属针			—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
15	接缝处纱线滑移	面料	袖缝	mm	≤6	4.0	合格
		里料	袖缝		≤6	3.0	合格

备注：
1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。
3、样品无绳带，故不考核绳带要求项目。
4、单位面积质量大于 90g/m²的织物不考核燃烧性能项目。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

