



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
网址: <http://www.szqjs.cn> 联系电话: 0512-52232960
机构地址(常熟): 常熟市琴川街道新世纪大道1087号



苏州市纤维检验院有限公司 检验检测报告

报告编号: 2026YGXC05182

共 5 页 第 1 页

产品名称 Product Name		长袖衬衣	规格型号 Type	160/84A
商 标 Trademark		飒美特	产品等级 Product Grade	合格品
颜 色 Color		8003	货 号 Article No.	SZ0003229ZC84
检验检测类别 Test Type		委托检测	款 号 Style No.	—
样品数量 Sum Of Sample		2 件	样品状态 Sample State	符合检验要求
委 托 位 Consigner	名称 Name	江苏飒美特教育科技有限公司	联系电话 Telephone	—
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer		江苏飒美特教育科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类
送样日期 Sampling Date		2026-08-12	检验检测日期 Test Date	2026-08-12~2026-08-14
检验检测依据 Test Basis		GB/T 3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》 GB/T 14576-2009《纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度》 GB/T 8427-2008《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 21294-2014《服装理化性能的检验方法》 GB/T 23319.3-2010《纺织品 洗涤后扭斜的测定 第 3 部分-机织服装和针织服装》 GB/T 13773.1-2008《纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第 1 部分-条样法接缝强力的测定》 GB/T 13772.2-2018《纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第 2 部分:定负荷法》 GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》 FZ/T 01057.2-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 2 部分:燃烧法》 FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分:显微镜法》 FZ/T 01057.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分:溶解法》 GB/T 2910.11-2024《纺织品 定量化学分析 第 11 部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)》 GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法》		
检验检测结论 Conclusion		详见检验检测结果汇总表		
备 注 Note		* 应委托方要求，所检项目按照标准 GB/T 31888-2015《中小学生校服》判定		

编 制: 沈丹
Compiled By: 沈丹

校 核: 沈晴
Checked By: 沈晴

审 批: 孙理慧
Approved By: 孙理慧



签发日期(Date) 2026年8月14日

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无检验单位检验专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)			—	粘纤 50±5 聚酯纤维 50±5	聚酯纤维 51.2 粘纤 48.8	合格
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值			—	4.0~8.5	6.6	合格
5	异味			—	无	无	合格
6	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦			≥3	4-5	合格
		耐光			≥4	符合 4 级	合格
		耐光、汗 复合	酸性		≥3-4	4	合格
			碱性		≥3-4	4	合格
		7	水洗尺寸变化率(%)		领大	—	-2.5~+1.5
胸宽	-2.5~+1.5				-1.1		合格
衣长	-2.5~+1.5				-0.7		合格
8	水洗后扭曲率(%)			—	≤5	0.5	合格
9	断裂强力	经向		N	≥200	1200	合格
		纬向			≥200	480	合格
10	接缝强力	后袖窿缝		N	≥140	340	合格



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
11	起球		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
12	水洗后 外观	绣花和接缝部位处 不平整	—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一， 不平服		允许轻微	—	—
		涂层部位脱落、 起泡、裂纹		不允许	—	—
		覆粘合衬部位起泡、 脱胶		不允许	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏，明显 变色，脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	4-5	合格
		其他严重影响服用 的外观变化		不允许	符合	合格
13	残留金属针		—	包装中不应使用金属 针等锐利物，产品上 不允许残留金属针等 锐利物	符合	合格
14	附件锐利性		—	婴幼儿及儿童纺织产 品所用附件不应存在 可触及的锐利尖端和 锐利边缘	符合	合格
15	接缝处 纱线滑移	袖缝	mm	≤ 6	2.0	合格

备注：

- 1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。
3、样品无绳带，故不考核绳带要求项目。
4、单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核燃烧性能项目。
5、耐皂洗色牢度项目按方法 A（1）检测。
6、耐光色牢度项目按方法 3 检测。
7、水洗尺寸变化率项目采用 5A 程序洗涤和悬挂晾干。
8、水洗后外观项目采用 5A 程序洗涤和悬挂晾干，观察和记录外观变化的项目来源于 GB/T 31888-2015 标准要求。
9、接缝强力项目隔距长度 100mm。
10、起球项目采用参数类别 E。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
-----------	----------------------	------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------------

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

