



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
网址: <http://www.szqjs.cn> 联系电话: 0512-52232960
机构地址(常熟): 常熟市琴川街道新世纪大道1087号



苏州市纤维检验院有限公司 检验检测报告

报告编号: 2026YGXC05180

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name		短袖衬衣	规格型号 Type	160/84A
商 标 Trademark		飒美特	产品等级 Product Grade	合格品
颜 色 Color		8003	货 号 Article No.	SZ0003128ZC84
检验检测类别 Test Type		委托检测	款 号 Style No.	—
样品数量 Sum Of Sample		2 件	样品状态 Sample State	符合检验要求
委 托 位 单 Consigner	名称 Name	江苏飒美特教育科技有限公司	联系电话 Telephone	—
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer		江苏飒美特教育科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类
送样日期 Sampling Date		2026-08-12	检验检测日期 Test Date	2026-08-12~2026-08-14
检验检测依据 Test Basis		GB/T 3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》 GB/T 14576-2009《纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度》 GB/T 8427-2008《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 21294-2014《服装理化性能的检验方法》 GB/T 23319.3-2010《纺织品 洗涤后扭斜的测定 第 3 部分-机织服装和针织服装》 GB/T 13773.1-2008《纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第 1 部分-条样法接缝强力的测定》 GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》 FZ/T 01057.2-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 2 部分:燃烧法》 FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分:显微镜法》 FZ/T 01057.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分:溶解法》 GB/T 2910.11-2024《纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)》 GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法》		
检验检测结论 Conclusion		详见检验检测结果汇总表		
备 注 Note		应委托方要求，所检项目按照标准 GB/T 31888-2015《中小学生校服》判定		

编 制: 沈丹
Compiled By: 沈丹

校 核: 沈晴
Checked By: 沈晴

审 批: 孙淑慧
Approved By: 孙淑慧



质检机构(公章)
QC authority (Official Seal)

签发日期(Date) 2026 年 8 月 14 日

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无检验单位检验专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)			—	粘纤 50±5 聚酯纤维 50±5	聚酯纤维 51.2 粘纤 48.8	合格
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值			—	4.0~8.5	6.6	合格
5	异味			—	无	无	合格
6	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦			≥3	4-5	合格
		耐光			≥4	符合 4 级	合格
		耐光、汗复合	酸性		≥3-4	4	合格
			碱性		≥3-4	4	合格
		7	水洗尺寸变化率(%)		领大	—	-2.5~+1.5
胸宽	-2.5~+1.5				-1.0		合格
衣长	-2.5~+1.5				-1.0		合格
8	水洗后扭曲率(%)			—	≤5	0.5	合格
9	断裂强力		经向	N	≥200	1200	合格
			纬向		≥200	480	合格
10	接缝强力		后袖窿缝	N	≥140	580	合格
11	起球			级	≥3-4	4-5	合格
12	附件锐利性			—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
13	残留金属针			—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	符合	合格



检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
14	水洗后外观	绣花和接缝部位处 不平整	—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一， 不平服		允许轻微	—	—
		涂层部位脱落、起泡、 裂纹		不允许	—	—
		覆粘合衬部位起泡、 脱胶		不允许	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏，明显变色， 脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	4-5	合格
		其他严重影响服用的 外观变化		不允许	符合	合格

备注：

- 1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。
3、样品无绳带，故不考核绳带要求项目。
4、单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核燃烧性能项目。
5、耐皂洗色牢度项目按方法 A（1）检测。
6、耐光色牢度项目按方法 3 检测。
7、水洗尺寸变化率项目采用 5A 程序洗涤和悬挂晾干。
8、水洗后外观项目采用 5A 程序洗涤和悬挂晾干，观察和记录外观变化的项目来源于 GB/T 31888-2015 标准要求。
9、接缝强力项目隔距长度 100mm。
10、起球项目采用参数类别 E。

（仅对来样负责）
(Only responsible for the submitted samples)

