



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1517



苏州市纤维检验院有限公司
网址: <http://www.szxjs.cn> 联系电话: 0512-52232960
机构地址(常熟): 常熟市琴川街道新世纪大道1087号



苏州市纤维检验院有限公司 检 验 检 测 报 告

报告编号: 2026YGXC05188

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name		春秋运动上衣	规格型号 Type	130/64
商 标 Trademark		飒美特	产品等级 Product Grade	合格品
颜 色 Color		8217	货 号 Article No.	SZC84YS306100
检验检测类别 Test Type		委托检测	款 号 Style No.	—
样品数量 Sum Of Sample		2 件	样品状态 Sample State	符合检验要求
委 托 位 Consigner	名称 Name	江苏飒美特教育科技有限公司	联系电话 Telephone	—
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer		—	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类
送样日期 Sampling Date		2026-08-12	检验检测日期 Test Date	2026-08-12~ 2026-08-14
检验检测依据 Test Basis		GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验检测结论 Conclusion		详见检验检测结果汇总表		
备 注 Note		—		
<div>编 制: 沈丹 Compiled By: 沈丹</div> <div>校 核: 沈晴 Checked By: 沈晴</div> <div>审 批: 孙淑慧 Approved By: 孙淑慧</div> <div>质检机构(公章) QC authority (Official Seal) (2)</div> <div>签发日期(Date) 2026 年 8 月 14 日</div>				

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无检验单位检验专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 （ 灰 色 面 料）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items				单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)				—	棉 88±5 聚酯纤维 9±3 氨纶 3 ⁺³ _{>0}	藏青：棉 87.5 聚酯纤维 10.4 氨纶 2.1 灰色：棉 88.2 聚酯纤维 9.4 氨纶 2.4	合格
3	甲醛含量		灰色面料		mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值		灰色面料		—	4.0~8.5	6.7	合格
5	异味				—	无	无	合格
6	色牢度	灰色面料	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
			耐湿摩擦			≥3	4-5	合格
			耐光			≥4	符合 4 级	合格
			耐光、汗复合	酸性		≥3-4	4	合格
				碱性		≥3-4	4	合格
			7	水洗尺寸变化率(%)		胸宽		—
衣长		-4.0~+2.0			-3.2	合格		
8	顶破强力		灰色面料		N	≥250	587	合格
9	接缝强力		后袖窿缝		N	≥140	330	合格



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
10	起球	灰色面料	级	≥3-4	4	合格
11	水洗后 外观	绣花和接缝部位处 不平整	—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一，不平服		允许轻微	—	—
		涂层部位脱落、起泡、 裂纹		不允许	—	—
		覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	—	—
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏，明显变色， 脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	4-5	合格
		其他严重影响服用的 外观变化		不允许	符合	合格
12	附件锐利性		—	婴幼儿及儿童纺织产 品所用附件不应存在 可触及的锐利尖端和 锐利边缘	符合	合格
13	残留金属针		—	包装中不应使用金属 针等锐利物，产品上 不允许残留金属针等 锐利物	符合	合格

备注：

- 1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg， “未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料项目测定低限为 5mg/kg， “未检出”表示检测结果低于测定低限。
3、样品无绳带，故不考核绳带要求项目。
4、单位面积质量大于 90g/m²的织物不考核燃烧性能项目。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

