



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1517



苏州市纤维检验院有限公司
网址: <http://www.szxsj.cn> 联系电话: 0512-52232960
机构地址 (常熟): 常熟市琴川街道新世纪大道 1087 号



苏州市纤维检验院有限公司 检 验 检 测 报 告

报告编号: 2026YGXC05183

共 5 页 第 1 页

产品名称 Product Name	短袖衬衣	规格型号 Type	160/84A			
商 标 Trademark	飒美特	产品等级 Product Grade	合格品			
颜 色 Color	8003	货 号 Article No.	SZ0003129ZC84			
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—			
样品数量 Sum Of Sample	2 件	样品状态 Sample State	符合检验要求			
委 托 单 Consigner	名称 Name	江苏飒美特教育科技有限公司	联系电话 Telephone	—		
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—		
生产单位 Manufacturer	江苏飒美特教育科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类			
送样日期 Sampling Date	2026-08-12	检验检测日期 Test Date	2026-08-12~2026-08-14			
检验检测依据 Test Basis	GB/T 3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》 GB/T 14576-2009《纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度》 GB/T 8427-2008《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度: 氙弧》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 21294-2014《服装理化性能的检验方法》 GB/T 23319.3-2010《纺织品 洗涤后扭斜的测定 第 3 部分-机织服装和针织服装》 GB/T 13773.1-2008《纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第 1 部分-条样法接缝强力的测定》 GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》 FZ/T 01057.2-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 2 部分:燃烧法》 FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分:显微镜法》 FZ/T 01057.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分:溶解法》 GB/T 2910.11-2024《纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)》 GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分:圆轨迹法》					
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表					
备 注 Note	* 应委托方要求, 所检项目按照标准 GB/T 31888-2015《中小学生校服》判定					
编 制: Compiled By:	沈丹					
校 核: Checked By:	沈晴					
审 批: Approved By:	孙理慧					
质检机构(公章) QC authority (Official Seal) (2)						
签发日期(Date) 2026 年 8 月 14 日						

声明:

1. 若对检验结果有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2. 下列情形, 报告无效: a) 报告无检验单位检验专用印章; b) 报告无签字; c) 报告涂改; d) 报告不完整。3. 未经本机构批准, 不得部分复制报告。4. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5. 报告中涉及的样品相关信息由委托方提供, 本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表								
Collection of Test Results								
序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge	
2	纤维含量(%)			—	粘纤 50±5 聚酯纤维 50±5	聚酯纤维 51.2 粘纤 48.8	合格	
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格	
4	pH 值			—	4.0~8.5	6.6	合格	
5	异味			—	无	无	合格	
6	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格	
		耐湿摩擦			≥3	4-5	合格	
		耐光			≥4	符合 4 级	合格	
		耐光、汗复合	酸性		≥3-4	4	合格	
			碱性		≥3-4	4	合格	
		7	水洗尺寸变化率(%)		领大	—	-2.5~+1.5	-1.2
胸宽	-2.5~+1.5				-0.9		合格	
衣长	-2.5~+1.5				-1.0		合格	

检验
★
检测
(2)

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
8	水洗后扭曲率(%)		—	≤5	0.6	合格
9	断裂强力	经向	N	≥200	1200	合格
		纬向		≥200	470	合格
10	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	430	合格
11	起球		级	≥3-4	4-5	合格
12	水洗后 外观	绣花和接缝部位处 不平整	—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一， 不平服		允许轻微	—	—
		涂层部位脱落、起泡、 裂纹		不允许	—	—
		覆粘合衬部位起泡、 脱胶		不允许	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏，明显变色， 脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	4-5	合格
		其他严重影响服用的 外观变化		不允许	符合	合格
13	残留金属针		—	包装中不应使用金属 针等锐利物，产品上 不允许残留金属针等 锐利物	符合	合格
14	附件锐利性		—	婴幼儿及儿童纺织产 品所用附件不应存在 可触及的锐利尖端和 锐利边缘	符合	合格

备注：
1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。
3、样品无绳带，故不考核绳带要求项目。
4、单位面积质量大于 90g/m
2 的织物不考核燃烧性能项目。
5、耐皂洗色牢度项目按方法 A（1）检测。
6、耐光色牢度项目按方法 3 检测。
7、水洗尺寸变化率项目采用 5A 程序洗涤和悬挂晾干。
8、水洗后外观项目采用 5A 程序洗涤和悬挂晾干，观察和记录外观变化的项目来源于 GB/T 31888-2015 标准要求。
9、接缝强力项目隔距长度 100mm。
10、起球项目采用参数类别 E。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
-----------	----------------------	------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------------

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

